

PRODUCTO	12001										
APLICADORES	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W										
APLICACIONES	Universal. Gran flexibilidad incluso en clima frío.										
PROPIEDADES	Adhesivo incoloro con buena adherencia sobre numerosos sustratos tales como madera, cartón, telas, vidrio, cerámica y ciertos plásticos como ABS, PVC (rígido), PS, PMMA y PC.										
DESCRIPCIÓN	<table> <tr> <td>Base química:</td><td>EVA</td></tr> <tr> <td>Composición:</td><td>Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE</td></tr> <tr> <td>Color:</td><td>Blanco / Translúcido</td></tr> <tr> <td>Diámetro:</td><td>Ø 11,4 ± 0,40 mm</td></tr> <tr> <td>Longitud:</td><td>100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</td></tr> </table>	Base química:	EVA	Composición:	Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE	Color:	Blanco / Translúcido	Diámetro:	Ø 11,4 ± 0,40 mm	Longitud:	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm
Base química:	EVA										
Composición:	Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE										
Color:	Blanco / Translúcido										
Diámetro:	Ø 11,4 ± 0,40 mm										
Longitud:	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm										
DATOS TÉCNICOS	<table> <tr> <td>Viscosidad (180 °C):</td><td>10.000 ± 3.000 Cp</td></tr> <tr> <td>Temperatura de reblandecimiento:</td><td>85 ± 5 °C</td></tr> <tr> <td>Temperatura de aplicación:</td><td>170 °C - 210 °C</td></tr> <tr> <td>Tiempo abierto:</td><td>45" - 55" (largo)</td></tr> <tr> <td>Tiempo de fijación:</td><td>25" - 30"</td></tr> </table>	Viscosidad (180 °C):	10.000 ± 3.000 Cp	Temperatura de reblandecimiento:	85 ± 5 °C	Temperatura de aplicación:	170 °C - 210 °C	Tiempo abierto:	45" - 55" (largo)	Tiempo de fijación:	25" - 30"
Viscosidad (180 °C):	10.000 ± 3.000 Cp										
Temperatura de reblandecimiento:	85 ± 5 °C										
Temperatura de aplicación:	170 °C - 210 °C										
Tiempo abierto:	45" - 55" (largo)										
Tiempo de fijación:	25" - 30"										
PRESENTACIÓN	Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja 600 kg por Pallet										
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").										
REVISIÓN 5 / 5 / 2014											

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

