



P.I. Ampliación Comarca 1, Calle L 15 - 17
31160 Orkoien / Navarra / España
Tel.: 948 33 04 12 | Fax: 948 33 02 53
www.simes.es/hotmelt | simes@grupodesa.es

5. ADHESIVOS Y ESPUMA / *Hot Melt Ø 18 mm*

Hot melt Ø 18 mm

Compatibilidades

simHM18 HD 600 W

Presentación

Caja / Bolsa

Características

Código	Referencia	CEm	CP
0430318	18030	10	600
4800050	18050	10	600
0430752	18055	10	600
8918001	18001	10	600
89518020	18020	10	600



P.I. Ampliación Comarca 1, Calle L 15 - 17
31160 Orkoien / Navarra / España
Tel.: 948 33 04 12 | Fax: 948 33 02 53
www.simes.es/hotmelt | simes@grupodesa.es

5. ADHESIVOS Y ESPUMA / Hot Melt Ø 18 mm

Hot melt Ø 18 mm

Características

Ref.	Longitud	Viscosidad (180 °)	Tiempo abierto	Temperatura de aplicación °C	Color	Aplicación
18020	200 / 300 mm	4.000 ± 1.200 cps	15" - 20"	170 / 210	Amarilla	Papel / Cartón
18050	200 / 300 mm	9.000 ± 2.500 cps	30" - 40"	180 / 210	Amarilla	Cerámica / Materiales difíciles
18055	200 / 300 mm	8.000 ± 3.000 cps	30" - 40"	180 / 210	Amarilla	Universal
18030	200 / 300 mm	10.000 ± 3.000 cps	40" - 50"	170 / 210	Blanca	Universal
18001	200 / 300 mm	10.000 ± 3.000 cps	45" - 55"	170 / 210	Translúcida	Universal